

# CONDAGLASS VP 600



Haute  
Performance

Nouvelle  
Formule

## HUILE DE DECOUPE

### PRESENTATION

CONDAGLASS VP 600 est une huile évanescente.

### APPLICATIONS

CONDAGLASS VP 600 est destiné à la découpe de verre sur table automatique.

CONDAGLASS VP 600 est compatible avec les verres à couches.

### LES «PLUS» DU PRODUIT

- Très faibles traces sur le verre coupé
- Tension superficielle très faible, garantissant une bonne découpe et une facilité de rompage

### AVANTAGES

- ❖ Couleur claire facilitant le contrôle d'aspect.
- ❖ Très faible odeur, non répulsive.
- ❖ Très grand agrément d'emploi.
- ❖ Très faible teneur en aromatiques.
- ❖ **Très faibles traces sur le verre coupé.**
- ❖ Résiduel très facile à dégraisser par les moyens habituels.
- ❖ Vitesse d'évaporation rapide.
- ❖ **Tension superficielle très faible, garantissant une bonne découpe et une facilité de rompage.**
- ❖ Faible viscosité cinématique facilitant l'application du produit par les moyens habituels
- ❖ Taux d'évaporation spécifique, adapté à toutes les saisons.

### CARACTERISTIQUES

	Unités	CONDAGLASS VP 600
Aspect		<b>incolore, limpide</b>
Densité à 15° C	g / cm <sup>3</sup>	≈ <b>0.789</b>
Point d'éclair Vase Ouvert, °C	°C	≥ <b>61</b>
Viscosité cinématique à 40° C	mm <sup>2</sup> /s (cst)	≈ <b>1,6</b>
Tension superficielle à 20° C	dyne/cm	≈ <b>25.9</b>
Limites d'explosivité	%	<b>Voir fiche de données de sécurité</b>
Valeur Limite d'Exposition	ppm	<b>Voir fiche de données de sécurité</b>
Pression de vapeur à 20° C (293,15 K)	kPa	<b>Voir fiche de données de sécurité</b>
Corrosion cuivre	/	<b>1b</b>
Température de stockage	°C	<b>0° à 50° C</b>
Durée de stockage conseillée	/	<b>2 ans, dans l'emballage d'origine</b>

*Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne, et ne constituent pas des spécifications*

### HYGIENE ET SECURITE

☞ Voir : fiche de données de sécurité

Fp\_Condaglass VP 600\_BB\_0208\_4

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE

Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • [www.condat.fr](http://www.condat.fr)

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur [www.condat.fr](http://www.condat.fr) / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on [www.condat.fr](http://www.condat.fr)

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

CONDAGLASS VP 600

Fiche  
Produit